



# MAXREST<sup>®</sup> PASSIVE

## ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH I INNYCH STALOWYCH POWIERZCHNI

### OPIS PRODUKTU

MAXREST PASSIVE jest jednoskładnikową cieczą do ochrony stalowych powierzchni przed utlenieniem i działaniem kwasów i zasad. MAXREST PASSIVE tworzy warstwę tlenku, która daje całkowite zabezpieczenie przed korozją i działaniem zasad.

### ZASTOSOWANIE

- Jako ochrona antykorozyjna dla stalowych prętów zbrojeniowych przy naprawie konstrukcji żelbetonowych.
- Jako zabezpieczenie, elementów stalowych przed działaniem silnych środków chemicznych.

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

#### Przygotowanie powierzchni:

Przed zastosowaniem powierzchnie należy oczyścić szczotką metalową oraz zmyć wodą.

#### Nakładanie:

MAXREST PASSIVE nie wymaga rozcieńczenia i dodawania innych materiałów. Nakładać pędzlem, pistoletem lub przez zanurzenie w celu zabezpieczenia elementów.

#### Twardnienie:

Zależnie od temperatury, na ogół należy odczekać 2 – 3 godziny przed nałożeniem kolejnych warstw wykończeniowych np. farb, poliuretanów, epoksydów, zapraw naprawczych lub innych środków DRIZORO.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd i kolor	pojedynczy komponent, mleczno-biała ciecz
Gęstość, kg/ litr	1,18 ± 0,2
Zawartość substancji stałych (%)	40 ± 2
Czas nieszczepności w 20°C (h)	2-3
Czas schnięcia między warstwami (h)	24
Zużycie na warstwę/całkowite (kg/m <sup>2</sup> )	0,15/0,3
Grubość błony warstwy/całkowita (mikrony)	50/100
Ognioodporność	spełnia Brytyjskie standardy BS 473-7

### UWAGI

- Nie stosować w temperaturze niższej niż 5°C lub powyżej 60°C
- Natychmiast po użyciu narzędzia powinny być wymyte wodą.

**OPAKOWANIE** 1 kg lub 5 kg pojemnik

**PRZECHEWYWANIE** 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.

### OPINIE I APROBATY

- Atest Higieniczny Nr 65/779/72/2011, Aprobata Techniczna IBD i M Nr AT/2007-03-1374
- KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI KCZKP IBDIM-37/2008
- **PN-EN 1504-7** Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Cz. 7 Ochrona zbrojenia przed korozją.

### BHP

MAXREST PASSIVE jest produktem nietoksycznym, ale trzeba unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać rękawic i gogli ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu należy dokładnie przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXCRYL dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać nabytego produktu.

### UWAGA

**Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.**

*Wyłączny dystrybutor na kraj*

**DRIZORO - Poland**

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

04/2010